

## Ориентировочная плотность латуней и рекомендуемая область применения прутков.

Марка латуни	Плотность, г/см <sup>3</sup>	Примерное применение
Л63	8,40	Во всех областях промышленности
ЛС59-1	8,45	То же
ЛС63-3	8,50	В часовой промышленности
ЛЖС58-1-1	8,45	То же
ЛО62-1	8,45	В морском кораблестроении
ЛМц58-2	8,50	В судостроительной промышленности
ЛЖМц59-1-1	8,50	То же
ЛАЖ60-1-1	8,20	В авиационной промышленности