

Механические свойства бронзовых прутков и труб литых /ГОСТ 24301/.

Марка	Врем. сопротив-е разрыву, МПа (кгс/мм ²), не менее		Относительное удлинение, %, не менее		Твердость по Бринеллю МПа (кгс/мм ²), не менее	
	1 группа	2 группа	1 группа	2 группа	1 группа	2 группа
А	1	2	3	4	5	6
Бр05Ц5С5	240 (24)	200 (20)	20	15	700 (70)	650 (65)
Бр03Ц12С5	220 (22)	180 (18)	20	16	650 (65)	600 (60)
Бр03Ц7С5Н1	220 (22)	180 (18)	20	16	650 (65)	600 (60)
БрЛЦ40С	250 (25)	200 (20)	20	15	800 (80)	700 (70)