

Марка бронзы	Наружный диаметр труб, мм	Временное сопротивление, МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )	Относительное удлинение после разрыва, %	Твердость по Бринеллю, НВ, кгс/мм <sup>2</sup>
		не менее		
А	1	2	3	4
БрАЖМц 10-3-1,5	От 42 до 80 включ. 85 -280	590(60)	12	129—200 129—200
		540(55)	12	
БрАЖН 10-4-4	От 42 до 280 включ.	640(65)	5	170—220