

Приложение:
Переводные коэффициенты для вычисления теоритической массы ленты из алюминия и алюминиевых сплавов.

Марка сплава	Переводной коэффициент	Марка сплава	Переводной коэффициент
А	1	А	1
Алюминий всех марок	0,950	Алюминиевые сплавы:	
Алюминиевые сплавы:		АМг5	0,930
АМц	0,958	АМг6	0,926
АМцС	0,958	АВ	0,947
ММ	0,958	1915	0,972
АМг2	0,940	Д1	0,982
АМг3	0,937	Д16	0,976
		Д12	0,954