

Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1м прутка из алюминиевых сплавов.

Марка сплава	Плотность, г/см ³	Переводной коэффициент	Марка сплава	Плотность, г/см ³	Переводной коэффициент
А	1	2	А	1	2
АМц	2,73	1,270	Д16	2,78	1,030
АМцС	2,73	1,270	АК4	2,77	1,026
АМг2	2,68	0,992	АК4-1	2,80	1,037
АМг3	2,67	0,988	АК6	2,75	1,018
АМг5	2,65	0,981	АК8	2,80	1,037
АМг6	2,64	0,977	В95	2,85	1,055
АД31	2,31	1,004	1915	2,77	1,026
АД33	2,71	1,004	1925	2,77	1,026
АД35	2,72	1,007	ВД1	2,77	1,026
АВ	2,70	1,000	В95-2	2,85	1,055
Д1	2,80	1,037	АКМ	2,69	0,996