

Классификация к таблице «Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 18482-79»

Вид классификации	Описание	Принятые сокращения
<p style="text-align: center;">По форме сечения:</p> <p style="text-align: center;">— круглые</p> <p style="text-align: center;">— фасонные</p> <p style="text-align: center;">По состоянию материала:</p> <p style="text-align: center;">— без термической обработки</p> <p style="text-align: center;">— отожженные</p> <p style="text-align: center;">— закаленные и естественно состаренные</p> <p style="text-align: center;">— закаленные и искусственно состаренные</p>	<p>тонкостенные до 5,0 мм вкл. толстостенные св. 5,0 мм</p> <p>горячепрессованные</p>	<p>КР</p> <p>ФС</p> <p>без обозначений</p> <p>М</p> <p>Т</p> <p>Т1</p>

Примечание.

Трубы в закаленном и естественно состаренном состоянии из алюминиевого сплава марки 1915 с толщиной стенки не более 10 мм допускается изготовлять без термической обработки, если они по механическим свойствам удовлетворяют требованиям, предъявляемым к трубам в закаленном и естественно состаренном состоянии.