

ЛИСТЫ И ПОЛОСЫ МЕДНЫЕ (ГОСТ 495-92)

Механические свойства холоднокатаных листов и полос.

Состояние материала	Временное сопротивление, МПа (кгс/мм²)	Относительное удлинение, % не менее	Твердость по Бринеллю (справ.)
А	1	2	3
Твердое	не менее 290(30)	3	95
Полутвердое	от 250 до 310 (от 25 до 32)	12	75
Мягкое	от 200 до 260 (от 20 до 27)	36	55

Механические свойства горячекатаных листов:

временное сопротивление — не менее 200МПа (20 кгс/мм²);

относительное удлинение — не менее 30%;

твердость по Бринеллю (справочные данные) — 60.