

# ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ (ТУ 16.К71-087-90)

## Временное сопротивление проволоки марок МТ и МТЗ и относительное удлинение проволоки марок ММ и ММЗ

Номинальный диаметр проволоки, мм	Вр. сопр-е проволоки марок МТ и МТЗ, МПа (кгс/мм <sup>2</sup> ), не менее	Вр. сопр-е проволоки марок ММ и ММЗ, МПа (кгс/мм <sup>2</sup> ), не менее	Отн. удли-е проволоки марок ММ и ММЗ, % не менее	Отн. удли-е проволоки марок МТ и МТЗ, % не менее
А	1	2	3	4
от 0,020 до 0,025	441 (45)		6	
от 0,025 до 0,050	441 (45)		10	
от 0,050 до 0,063	441 (45)		12	
от 0,063 до 0,071	422 (43)	196-284 (20-29)	13	—
от 0,071 до 0,080	422 (43)		14	
от 0,080 до 0,090	422 (43)		15	
от 0,090 до 0,100	422 (43)		16	
от 0,100 до 0,120	422 (43)		17	
от 0,120 до 0,150	422 (43)	196-274 (20-28)	18	0,6
от 0,150 до 0,190	422 (43)		19	
от 0,190 до 0,580	422 (43)		20	
св. 0,580 до 0,970	422 (43)		25	
св. 0,970 до 3,000	422 (43)	196-274 (20-28)	30	1,0
св. 3,000 до 5,000	392 (40)	196-265 (20-27)	30	1,5
св. 5,00 до 9,42	373 (38)	196-255 (20-26)	35	2,0