

Механические свойства прямоугольных прессованных прутков*.

Марка латуни	Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение после разрыва, %
	не менее	
А	1	2
Л63	295 (30)	30
ЛМЦ58-2	420 (43)	25
ЛО62- 1	340 (35)	25
ЛС59- 1	370 (38)	21

* Механические свойства тянутых прутков не нормируются.