

ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ

Марка сплава	Форма сечения	Размеры проволоки, мм	Состояние материала
Л80	Круглая	0,20-5,3	Мягкая, полутвердая
Л68, Л63	Круглая	0,10-0,18 0,20-12,0	Мягкая, твердая
	Квадратная, шестигранная	3,0-12,0	Мягкая, полутвердая, твердая
ЛС59-1	Круглая	0,6-1,9 2,0-12,0	Мягкая, твердая
	Квадратная, шестигранная	3,0-12,0	Мягкая, полутвердая, твердая

Примечание: ГОСТ 1066. С полутвердой и твердой проволоки должны быть сняты остаточные растягивающие поверхностные напряжения термическим (низкотемпературный отжиг) или механическим методом.